



## Technisches Merkblatt

# Mega Deckweiss

Direkt auf Gipskartonplatten ohne Grundierung



**Produktbeschreibung:** Hochdeckende matte Innendispersion mit mineralischen Füllstoffen. Megastark in Deckkraft, Ergiebigkeit und Weißgrad, ausgezeichnete Reinigungseigenschaften. atmungsaktiv, wasserdampfdurchlässig, geruchsarm, tropfgehemmt, abtönbar

**Anwendungsgebiet:** Für alle Untergründe im Innenbereich wie Neu- und Altputze, haftende Altanstriche, Beton, Ziegel, Gipskarton, Gasbeton, Faserzement, Holz, Holzplatten, Tapeten, Pappe, Papier, Styropor etc.

**Spezifikation:** ÖNORM EN 13300  
Deckkraft: Klasse 1 (bei 8m<sup>2</sup>/l)  
Nassabriebbeständigkeit: Klasse 2

**Verarbeitung:** Der Untergrund muss trocken, fettfrei, tragfähig und sauber sein. Auf Gipskartonplatten im Innenbereich ist kein Voranstrich mit Tiefengrund notwendig. Die Fugenverspachtelung ist nach ÖNORM B 3415 in der Qualitätsstufe 2 auszuführen. Lockere Altanstriche entfernen. Neuputze sollen 3-4 Wochen zwecks Abbindung ungestrichen bleiben. Lockere Altputze und Altanstriche entfernen. Leimfarben satt mit Wasser einbürsten und feucht mit einer Spachtel entfernen. Kreidende, sandende sowie saugende Untergründe müssen mit Tiefengrund vorgestrichen werden. Unebenheiten, Risse, Löcher mit Wandspachtelmasse ausfüllen.

### VOR GEBRAUCH GUT AUFRÜHREN

Aufbringen der Farbe mittels Roller, Bürste oder im Airless Spritzverfahren. Bei Bedarf Produkt mit bis zu 5% Wasser verdünnen. Je nach Untergrund erfolgt ein ein- bis zweimaliger Anstrich. Die Temperatur des Anstrichobjektes muss zwischen +10°C und +25°C liegen. Nicht bei extrem hoher Luftfeuchtigkeit (über 80%) verarbeiten.

Hinweis Airless: Spritzwinkel: 50°, Düse: 0,021 inch, Druck: 150 bar  
Flamingo Mega Deckweiss ist bestens mit dem Wagner Universal Farbsprühsystem W590 Flexio verarbeitbar.

Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik. Die Angaben erfolgen jedoch unverbindlich und ohne Gewähr.

04/2019



- Trocknung:** ca. 2 Std. bei 20°C, 60% rel. Luftfeuchtigkeit
- Abtönen:** Mit allen handelsüblichen Abtönfarben mischbar.
- Ergiebigkeit:** 1 Liter reicht je nach Auftragungsart und Schichtstärke für ca. 8 m<sup>2</sup> pro Anstrich.

Kühl und frostsicher lagern!

